

**Weißesche**

**White Ash**

*Fraxinus americana*



**Fehlerlos**

**Select & Better**



**N.º Común**

**Nr. 2 Common**



(Vorlackiert)

# Weißesche *Fraxinus americana*



<b>Holzfarbe</b>	Das Splintholz ist hellcremefarben, während das Kernholz hell- bis dunkelbraun ist.
<b>Struktur</b>	Weite Maserung, ringporig, grob.

	Zucker- ahorn	Gelbbirke	Roteiche	Weiß- esche	Buche	Trauben- kirsche	Nußbaum	
	Hard Maple	Yellow Birch	Red Oak	White Ash	Beech	Cherry	Walnut	
<b>PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	659	608	612	<b>613</b>	667	551	594
	Härte (N)	7290	5930	6170	<b>7050</b>	6490	4630	5910
	Biegefestigkeit (MPa)	115	106	98,7	<b>108</b>	116	87,1	103
	E-modul (MPa)	14100	14100	11900	<b>12800</b>	14000	11900	13100
<b>BEARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN</b>	Stehvermögen	★★	★★	★★★	<b>★★★★</b>	★★	★★	★★★★
	Oberflächen- bearbeitung	★★	★★	★★	★	★★★★	★★★★	★★★
	Nagel- und Schraubenaus- zugsfestigkeit	★★	★★	★★★★	★★	★	★	★
	Beizfähigkeit	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★★

AUSGEZEICHNE : ★★★★★ SEHR GUT: ★★★ GUT: ★★ MITTELMÄSSIG: ★

STANDARD INDUSTRIE GÜTEKLASSEN	
Fehlerlos, Select & Better, Nr. 1 Common bis Nr. 2 Common	
STANDARD ABMESSUNGEN LIEFERBAR	
Stärke Zoll (mm)	3/4" (19 mm)
Breite Zoll (mm)	2 1/4" (57,15 mm)
	2 1/2" (63,50 mm)
	3 1/4" (82,55 mm)

DIE VERSCHIEDENEN BEHANDLUNGEN	
Hochglanz	Seidenglanz
> 75 % Glanz	50 bis 75 % Glanz
Matt	Geölt
< 50 % Glanz	—

Klassen werden hier unverbindlich angegeben. Verschiedene Unternehmen bieten verschiedene Kategorien, Breiten, Behandlungsmethoden, wie Ölbehandlung an. Wir raten Ihnen, die Website der jeweiligen Firmen einzusehen, wo Sie die breitestmögliche Warenpalette finden.



Quebec Wood  
Export Bureau

979, avenue de Bourgogne  
Bureau 540  
Québec (Québec)  
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385  
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com  
www.quebecwoodexport.com

## BESCHREIBUNG DER GÜTEKLASSEN FÜR LAUBHOLZ STABPARKETT

Die Standardgüteklassentoleranz gestattet bis zu 5% unter der angegebenen Güteklasse. Auch als Kombination verschiedener Güteklassen erhältlich.

### FEHLERLOS (Überwiegend ast- und fehlerfrei)

- Die beste Qualität.
- Auswahl möglichst gleichmäßiger, heller Farben.
- Geringfügige Farbschwankungen im Splint (Verfärbung durch Lagerung ist kein Fehler).
- Begrenzt kleine Abweichungen.
- Punktäste sind zulässig.
- Mineralstreifen kleiner als 3 x 25 mm.
- Keine Risse.
- Mindestlänge: 300 mm.

### SELECT & BETTER

- Eine Kombination der Güteklassen fehlerlos und select.
- Der weltweit am meisten verkaufte Laubholzbodenbelag gehobener Qualität.
- Ausgezeichnetes Aussehen.
- Geringfügige Farbschwankungen im Splint (Verfärbung durch Lagerung ist kein Fehler).
- Begrenzt kleine Merkmale.
- Gesunde Äste kleiner als 3 mm.
- Mineralstreifen kleiner als 3 x 100 mm.
- Verfärbungen und Risse nicht zulässig.
- Mindestlänge: 300 mm.

### Nr. 1 COMMON

- Verschiedenfarbiges Aussehen.
- Alle Farbvariationen sind zulässig.
- Gesunde Äste kleiner als 10 mm, Käferfraß, Wurmlöcher und Mineralstreifen sind zulässig.
- Risse, Löcher oder Hohlräume sind nicht zulässig.
- Mindestlänge: 250 mm.

### Nr. 2 COMMON

- Rustikales Aussehen.
- Alle Farbvariationen sind zulässig.
- Alle typischen Merkmale dieser Holzart sind zulässig.
- Ein sehr brauchbarer Bodenbelag, wenn Astlöcher, Wurmlöcher, Risse und andere Fehlerstellen ausgefüllt und versiegelt werden.
- Mindestlänge: 250 mm.



Canada Wood  
Produits de bois canadien