

Gelbbirke

Yellow Birch

Betula alleghaniensis



Fehlerlos

Select & Better



Nr. 1 Common

Nr. 2 Common



(Vorlackiert)

Gelbbirke *Betula alleghaniensis*



Holzfarbe	Das Splintholz variiert von cremeweiß bis hellgelb. Das Kernholz ist rötlichbraun.
Struktur	Maserung eng und gleichmäßig, ähnlich wie bei Zuckerahorn, jedoch 25 % weicher.

	Zuckerahorn	Gelbbirke	Roteiche	Weißesche	Buche	Traubenkirsche	Nußbaum	
	Hard Maple	Yellow Birch	Red Oak	White Ash	Beech	Cherry	Walnut	
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	Dichte (kg/m³)	659	608	612	613	667	551	594
	Härte (N)	7290	5930	6170	7050	6490	4630	5910
	Biegefestigkeit (MPa)	115	106	98,7	108	116	87,1	103
	E-modul (MPa)	14100	14100	11900	12800	14000	11900	13100
BEARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN	Stehvermögen	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★
	Oberflächenbearbeitung	★★	★★	★★	★	★★★	★★★★	★★★
	Nagel- und Schraubenauszugsfestigkeit	★★	★★	★★★★	★★	★	★	★
	Beizfähigkeit	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★★

AUSGEZEICHNE : ★★★★★ SEHR GUT: ★★★ GUT: ★★ MITTELMÄSSIG: ★

STANDARD INDUSTRIE GÜTEKLASSEN	
Fehlerlos, Select & Better, Nr. 1 Common bis Nr. 2 Common	
STANDARD ABMESSUNGEN LIEFERBAR	
Stärke Zoll (mm)	3/4" (19 mm)
Breite Zoll (mm)	2 1/4" (57,15 mm)
	2 1/2" (63,50 mm)
	3 1/4" (82,55 mm)

DIE VERSCHIEDENEN BEHANDLUNGEN	
Hochglanz	Seidenglanz
> 75 % Glanz	50 bis 75 % Glanz
Matt	Geölt
< 50 % Glanz	—

Klassen werden hier unverbindlich angegeben. Verschiedene Unternehmen bieten verschiedene Kategorien, Breiten, Behandlungsmethoden, wie Ölbehandlung an. Wir raten Ihnen, die Website der jeweiligen Firmen einzusehen, wo Sie die breitestmögliche Warenpalette finden.



979, avenue de Bourgogne
Bureau 540
Québec (Québec)
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com
www.quebecwoodexport.com

BESCHREIBUNG DER GÜTEKLASSEN FÜR LAUBHOLZ STABPARKETT

Die Standardgüteklassentoleranz gestattet bis zu 5% unter der angegebenen Güteklasse. Auch als Kombination verschiedener Güteklassen erhältlich.

FEHLERLOS (Überwiegend ast- und fehlerfrei)

- Die beste Qualität.
- Auswahl möglichst gleichmäßiger, heller Farben.
- Geringfügige Farbschwankungen im Splint (Verfärbung durch Lagerung ist kein Fehler).
- Begrenzt kleine Abweichungen.
- Punktäste sind zulässig.
- Mineralstreifen kleiner als 3 x 25 mm.
- Keine Risse.
- Mindestlänge: 300 mm.

SELECT & BETTER

- Eine Kombination der Güteklassen fehlerlos und select.
- Der weltweit am meisten verkaufte Laubholzbodenbelag gehobener Qualität.
- Ausgezeichnetes Aussehen.
- Geringfügige Farbschwankungen im Splint (Verfärbung durch Lagerung ist kein Fehler).
- Begrenzt kleine Merkmale.
- Gesunde Äste kleiner als 3 mm.
- Mineralstreifen kleiner als 3 x 100 mm.
- Verfärbungen und Risse nicht zulässig.
- Mindestlänge: 300 mm.

Nr. 1 COMMON

- Verschiedenfarbiges Aussehen.
- Alle Farbvariationen sind zulässig.
- Gesunde Äste kleiner als 10 mm, Käferfraß, Wurmlöcher und Mineralstreifen sind zulässig.
- Risse, Löcher oder Hohlräume sind nicht zulässig.
- Mindestlänge: 250 mm.

Nr. 2 COMMON

- Rustikales Aussehen.
- Alle Farbvariationen sind zulässig.
- Alle typischen Merkmale dieser Holzart sind zulässig.
- Ein sehr brauchbarer Bodenbelag, wenn Astlöcher, Wurmlöcher, Risse und andere Fehlerstellen ausgefüllt und versiegelt werden.
- Mindestlänge: 250 mm.



Canada Wood
Produits de bois canadien