



**Roteiche**

**Red Oak**

*Quercus rubra*



**FAS-Select**

**Nr. 1 common**

**Nr. 2 common**



# Roteiche

*Quercus rubra*



<b>Holzfarbe</b>	Variiert von hellrosa bis dunkelrotbraun.
<b>Struktur</b>	Weitgemasert, ringporig, grob.
<b>Verwendung</b>	Möbel, Bodenbeläge, Zierleisten, Profile, Särge, Schreinerarbeiten, Drechseln.

		Zucker- ahorn	Rotahorn	Gelbbirke	Weiß- birke	<b>Roteiche</b>	Weiß- eiche	Weiß- esche	Buche	Linde	Zitter- pappel	Trauben- kirsche	Nußbaum
		Hard Maple	Soft Maple	Yellow Birch	White Birch	Red Oak	White Oak	White Ash	Beech	Bass- wood	Aspen	Cherry	Walnut
<b>PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	Dichte (kg/m³)	659	545	608	571	612	676	613	667	417	408	551	594
	Härte (N)	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	2140	2140	4630	5910
	Biegefestigkeit (MPa)	115	97.6	106	94.8	98.7	121	108	116	60.8	67.6	87.1	103
	E-modul (MPa)	14100	11100	14100	12900	11900	15500	12800	14000	9450	11200	11900	13100
<b>BEARBEITUNGSEIGENSCHAFTEN</b>	Maschinelle Bearbeitung	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★★	★★
	Stehvermögen	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★	★★	★★★★
	Verleimbarkeit	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
	Oberflächenbearbeitung	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★★	★★	★	★★★★	★★★
	Nagel- und Schraubenauszugsfestigkeit	★★	★	★★	★★	★★★★	★	★★	★	★	★	★	★
	Farbaufnahmevermögen	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★	★★
	Beizfähigkeit	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★

AUSGEZEICHNE: ★★★★★ SEHR GUT: ★★★ GUT: ★★ MITTELMÄSSIG: ★

## IN FOLGENDEN ABMESSUNGEN LIEFERBAR

	FAS-Select	Nr. 1 common	Nr. 2 common
Breite	4" (100 mm) und breiter	3" (76,2 mm) und breiter	3" (76,2 mm) und breiter
Länge	6' (1,83 m) und länger	4' (1,22 m) und länger	4' (1,22 m) und länger
Stärke	4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		

Die Photos stellen Holzbretter von 8 Fuß (2,44 m) dar.



979, avenue de Bourgogne  
Bureau 540  
Québec (Québec)  
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385  
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com  
www.quebecwoodexport.com