



**Tilleul**

**Basswood**

*Tilia americana*



**FAS - Select**

**N° 1 Commun**

**N° 2 Commun**



# Tilleul | *Tilia americana*



<b>Couleur</b>	Aubier blanc crème ou très légèrement coloré. Bois de cœur brun jaunâtre avec des filets plus foncés.
<b>Texture</b>	Grain fin, vaisseaux diffus.
<b>Applications</b>	Moulures, jouets, sculptures, cadres, stores vénitiens.

		Érable à sucre	Érable rouge	Bouleau jaune	Bouleau blanc	Chêne rouge	Chêne blanc	Frêne blanc	Hêtre	<b>Tilleul</b>	Tremble	Cerisier	Noyer
		Hard Maple	Soft Maple	Yellow Birch	White Birch	Red Oak	White Oak	White Ash	Beech	Bass-wood	Aspen	Cherry	Walnut
<b>Propriétés physiques</b>	<b>Masse volumique (kg/m<sup>3</sup>)</b>	659	545	608	571	612	676	613	667	<b>417</b>	408	551	594
	<b>Dureté (N)</b>	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	<b>2140</b>	2140	4630	5910
	<b>Résistance de flexion (MPa)</b>	115	97,6	106	94,8	98,7	121	108	116	<b>60,8</b>	67,6	87,1	103
	<b>Module d'élasticité/rigidité (MPa)</b>	14100	11100	14100	12900	11900	15500	12800	14000	<b>9450</b>	11200	11900	13100
<b>Propriétés de façonnage</b>	<b>Usinabilité</b>	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★	<b>★★★</b>	★★	★★★★	★★
	<b>Stabilité</b>	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★	<b>★★</b>	★	★★	★★★★
	<b>Collage</b>	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	<b>★★★</b>	★★	★★★	★★★★
	<b>Sablage</b>	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★	<b>★★</b>	★	★★★★	★★★
	<b>Rétention des vis et des clous</b>	★★	★	★★	★★	★★★★	★	★★	★	<b>★</b>	★	★	★
	<b>Tenue de la peinture</b>	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	<b>★★★★</b>	★★	★★	★★
	<b>Teinture</b>	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	<b>★★</b>	★★	★★★	★★

EXCELLENT: ★★★★★ TRÈS BON: ★★★ BON: ★★ PASSABLE: ★

## PRINCIPALES DIMENSIONS DISPONIBLES

	FAS - Select	N° 1 Commun	N° 2 Commun
Largeur (variable)	4" (100 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus
Longueur (variable)	6' (1,83 m) et plus	4' (1,22 m) et plus	4' (1,22 m) et plus
Épaisseur	4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		

Les photos représentent des planches de 8 pieds (2,44 m).



979, avenue de Bourgogne  
Bureau 540  
Québec (Québec)  
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385  
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com  
www.quebecwoodexport.com